

Boletim Técnico

1

Duralatex Acrílico Alto Rendimento

Duralatex Acrílico Alto Rendimento é uma tinta de alta performance indicada para quem deseja o maior desempenho na aplicação, tanto em áreas externas como internas, aderindo a diferentes superfícies de alvenaria.

Apresenta maior consistência e permite uma diluição superior aos produtos convencionais, obtendo maior rendimento, sem perder cobertura e resistência.

É uma tinta acrílica com baixíssimo respingamento e de fácil aplicação com alto poder de cobertura e resistência ao mofo .

Classificação: Esse produto está classificado conforme norma NBR 11702:2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.2 em conformidade com a NBR 15079.

Acabamento: Fosco

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

Cores: Variadas

Dados de aplicação :

Diluyente: Água Potável	Diluição: Indicamos a diluição de até 50% para todas as superfícies
Rendimento: Até 500 m ² demão/lata a depender da superfície	Nº de Demãos: Normalmente, com 2 ou 3 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas, dependendo do tipo, estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.
Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pêlo baixo, pincel ou airless.	Limpeza: Limpe as ferramentas com água e sabão.
Secagem: Toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas (cura total)	Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Observações:

- Para obter um fino acabamento sobre massa corrida ou acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
- Em pinturas ou repinturas nas quais existam aplicações ou retoques de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída com 30% de água somente nos pontos que tiveram as correções de massa.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
- Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), não afetando a resistência e a durabilidade.
- Algumas cores intensas derivadas de pigmentos orgânicos (vermelho, amarelo e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta, afetando apenas o aspecto visual.
- Até 20 dias após a pintura, pingos de chuva isolados podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou aumento de brilho).
- Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.