

## Boletim Técnico

### Latex Acrílico Standard

Duralatex Standard é uma tinta com ótima performance para quem busca desempenho, durabilidade e rendimento em pinturas preferencialmente de áreas internas, podendo ser utilizado externamente também.

Produto de fácil aplicação, com boa cobertura, baixo respingamento, lavável, com excelente alastramento e ótimo acabamento.

É indicada para a pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrílico e superfícies internas de massa corrida e gesso.

**Classificação:** Esse produto está classificado conforme norma NBR 11702:2010 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.5.6.

**Cores:** Variadas

**Composição:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.

#### Dados de aplicação :

<b>Diluyente:</b> Água Potável	<b>Diluição :</b> Para pintura com rolo ou pincel, adicionar de 10% a 15% de água limpa.
<b>Rendimento a depender da superfície:</b> Até 60 m <sup>2</sup> por demão – Galão (3,6L) Até 300 m <sup>2</sup> por demão – Lata (18L)	<b>Nº de Demãos:</b> Normalmente de 2 a 3 demãos são suficientes para atingir a cobertura desejada.
<b>Acessórios :</b> Pode ser usado rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	<b>Limpeza:</b> Limpe as ferramentas com água e sabão.
<b>Secagem:</b> <b>Ao toque:</b> 2 horas <b>Entre Demãos:</b> 4 horas <b>Final:</b> 12 horas	<b>Recomendações:</b> Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

### Observações:

- Para obter um fino acabamento sobre massa corrida ou acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
- Em pinturas ou repinturas nas quais existam aplicações ou retoques de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação. Isso se deve à falta de uniformidade na absorção do substrato. Para evitar o efeito, recomendamos a aplicação da própria tinta diluída com 30% de água somente nos pontos que tiveram as correções de massa.
- O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
- Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
- Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
- Remoção de sujeiras: no local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido. Efetue a limpeza com movimentos suaves, apenas no local afetado, para preservar o acabamento original. No caso de sujidades mais profundas, esse processo poderá ocasionar polimento do filme da tinta (diferença de brilho), não afetando a resistência e a durabilidade.